



COMERCIAL DEL RECAMBIO
MASSANET
desde 1944

Pattex Nural - 2668491 - NURAL 21 120 CC

Introducción al producto/descripción:

Soldadura reparadora en frío, de gran resistencia, formulada en especial para pegar y reparar metales.

Características del producto:

Tiempo de mezcla: se dispone de 40 minutos para mezclar y aplicar el producto

Tiempo de manipulación: 3 horas

Tiempo de endurecimiento: al cabo de 12 horas resiste 100 kg/cm²

Resistencia a tracción por cizalla (según norma EN 1465): 160 kg/cm² (24 horas, 23°C, acero)

Resistencia a la temperatura: desde -30°C hasta +150°C

Rigidez dieléctrica (UNE 53030): 10,5kv/mm

Coefficiente de dilatación: (UNE 53126) $6,43 \times 10^{-5}$

Coefficiente de conductividad térmica: (UNE 92202) 0,15kcal/h.m.°C

Resistencia a líquidos: resistente al agua, al aceite y a los disolventes usuales. También resiste a los ácidos y álcalis diluidos

No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer

Color del producto: gris

Los tiempos de mezcla y manipulación pueden acelerarse si se mezcla gran cantidad de producto

Áreas de aplicación:

Pattex Nural 21 pega, repara y rellena de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, tratado, mecanizado y pintado. Resulta idóneo para tapar grietas y fugas en tuberías, depósitos y piezas metálicas

Consejos y trucos:

Se adhiere a hierro, acero, acero inoxidable, acero cromado, acero niquelado, aluminio, cobre, latón, estanho y plomo. También es adecuado para vidrio, cristal, fibra de vidrio, plásticos, madera, mármol y cemento

