Pattex Nural - 2668490 - NURAL 21 22C.C

Introducción al producto/descripción:

Soldadura reparadora en fri´o, de gran resistencia, formulada en espe- cial para pegar y reparar metales.

Caracteristicas del producto:
Tiempo de mezcla: se dispone de 40 minutos para mezclar y aplicar el producto
Tiempo de manipulacio´n: 3 horas
Tiempo de endurecimiento: al cabo de 12 horas resiste 100 kg/cm2
Resistencia a traccio´n por cizalla (segu´n norma EN 1465): 160 kg/cm2 (24 horas, 23oC, acero)
Resistencia a la temperatura: desde -30oC hasta +150oC
Rigidez diele´ctrica (UNE 53030): 10,5kv/mm
Coeficiente de dilatacio´n: (UNE 53126) 6,43 x 10-5
Coeficiente de conductividad te´rmica: (UNE 92202) 0,15kcal/h.m.oC
Resistencia a li´quidos: resistente al agua, al aceite y a los disolventes usuales. Tambie´n resiste a los a´cidos y a´lcalis diluidos
No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer
Color del producto: gris
Los tiempos de mezcla y manipulacio´n pueden acelerarse si se mezcla gran cantidad de producto

Áreas de aplicación:

Pattex Nural 21 pega, repara y rellena de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, tratado, mecanizado y pintado. Resulta ido´neo para tapar grietas y fugas en tuberi´as, depo´sitos y piezas meta´licas

Consejos y trucos:

Se adhiere a hierro, acero, acero inoxidable, acero cromado, acero niquelado, aluminio, cobre, lato´n, estan~o y plomo. Tambie´n es adec- uado para vidrio, cristal, fibra de vidrio, pla´sti- cos, madera, ma´rmol y cemento