



COMERCIAL DEL RECAMBIO
MASSANET
desde 1944

Fournial - 1980005 - SEPIOLITA ARENA ARENA ARENA NORMAL NORMAL 15/30 20 KG

Descripción :Sepiolite - especificaciones 15/30 - saco de 20 kg.

Análisis mineralógico: SEPIOLITA: 80% +/-10. DOLOMITA: 15 % máx.

25 %. Otros: 5 % máx.10 %.

Características técnicas:

Humedad: máx. 12 %.

Pérdida por calcinación a 1000 °C: 13 % (base seca).

Densidad (BS 1460: 640 g/l +/-10 PH (NF T 30-035): 8 +/-1.

Dureza según escala de Mohs: 2-2,5.

Poder absorbente: agua: 130 % +/-10 aceite: 62% +/-5.

Producto químicamente inerte.



