



COMERCIAL DEL RECAMBIO
MASSANET
desde 1944

Pattex Nural - 1768322 - NURAL 27 envase 22 C.C

Introducción al producto/descripción:

Soldadura reparadora en frío, rápida (5 minutos), de gran resistencia, formulada en especial para pegar y reparar metales.

Características del producto:

Tiempo de mezcla: se dispone de 4 minutos para mezclar y aplicar el producto

Tiempo de manipulación: 15 minutos

Tiempo de endurecimiento: al cabo de 1 hora resiste 100 kg/cm²

Resistencia a tracción por cizalla (según norma EN 1465): 120 kg/cm² (4 horas, 23oC, acero) / 170 kg/cm² (4 horas, 23oC, cobre)

Resistencia a la temperatura: desde -30oC hasta +150oC

Coefficiente de dilatación: (UNE 53126) $4,75 \times 10^{-5}$

Resistencia a líquidos: resistente al agua, al aceite y a los disolventes usuales. También resiste a los ácidos y a álcalis diluidos

No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer

Color del producto: gris

Áreas de aplicación:

Pattex Nural 27 pega, repara y rellena de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, tratado, mecanizado y pintado. Resulta idóneo para tapar grietas y fugas en tuberías, depósitos y piezas metálicas

Consejos y trucos:

Se adhiere a hierro, acero, acero inoxidable, acero cromado, acero niquelado, aluminio, cobre, latón, estaño y plomo. También es adecuado para vidrio, cristal, fibra de vidrio, plásticos, madera, mármol, cemento, y uralita

